

UV PLUS COVERING



La **cubierta UV PLUS** es una cubierta exterior de aluminio compuesta de tres capas de poliéster, aluminio y polietileno que ofrece resistencia tanto a los rayos ultravioletas como a los agentes atmosféricos.

Disponible en aislamiento de: **ISOPIPE TC (+110°C)** o **ISOPIPE HT-HF (+175°C)**.

For more information please refer to ISOPIPE TC & ISOPIPE HT-HF Technical Data Sheet (TDS).

PET: Barrera de vapor, reduce la permeabilidad.

Aluminio: Aislante, mejora la permeabilidad.

HD/LLDPE: La formación no se arruga, para pegar fácilmente sobre el aislamiento ISOPIPE.

Propiedades	Datos Técnicos	Norma	Prueba de Laboratorio
Permeabilidad (μ)	0.03 gr/m ² / 24h 90% rel. humedad en 38°C	EN 13469, EN 12086	automonitorización, RTU/ BDA KEUR
Temperaturas de Funcionamiento (°C)	Cubierta UV PLUS: -40°C hasta +100°C Adhesivo de Caucho Sintético: -40°C hasta +110°C		
Espesor	Cubierta UV PLUS: 99 μm Adhesivo de Caucho Sintético: 70 μm, Grosor del Revestimiento: +85 μm	DIN 53370	automonitorización automonitorización
Peso de la Cubierta	125 g/m ²	ISO 536	
Resistencia a la Tracción de la Cubierta	Longitudinal 75 N, Transversal 78 N	DIN 55531	
Resistencia a la Tracción de la Cubierta Adhesivo	Longitudinal 40 N/15mm, Transversal 41 N/15mm	DIN 55531	
Resistencia UV	Muy buena	ASTM D 518	automonitorización
Resistencia al Clima	Muy buena		
Resistencia Aceite y Grasa	Muy buena	ASTM D 471	automonitorización
Resistencia Química	Ácidos Diluidos, Alifáticos Hidrocarburos, Alcoholes	Resistente	
	Ácidos Diluidos, Hidrocarburos Aromáticos y Halogenados	Resistente moderada	
Garantía	5 años		

Los valores mencionados son los que se han medido en nuestro laboratorio, en condiciones típicas. Pueden ser modificadas sin previo aviso. Le rogamos que afirme su validez antes de cualquier uso especial.

Una amplia gama de aplicaciones



Una amplia gama de aplicaciones



ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRECIA
Oficina:
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T.: +30 210 28 28 603
F.: +30 210 28 19 210
E.: export@isopipe.gr

Planta:
73rd km Nat. Road Athens - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T.: +30 22620 89 800
F.: +30 22620 72 006
E.: export@isopipe.gr

ESPAÑA
Barcelona:
C/ Costa l Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamariit)
08205, Sabadell, Barcelona, España

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93 879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

REINO UNIDO
Oficina:
178 Seven Sisters Road
Londres N7 7PX
Reino Unido

Almacén:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
Reino Unido

T.: +30 210 28 28 603
E.: orders@isopipe.eu